

中等

COOL 02

低帮舒适全皮运动鞋

由天然Nappa皮革制成的运动型防滑ESD职业运动鞋


鞋面	透气头层真皮
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌除臭海波丽鞋垫
大底	天然橡胶
等级	O2 / ESD, SRC, FO, HRO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.436 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



WHT



Oxygrip / SJ Grip

采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC (SRA+SRB) 标准。



透气皮革鞋面

天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。




静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。




SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



后跟吸能

后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



前脚掌能量吸收

前脚掌吸收能量，减少跳跃或奔跑对身体的冲击。

工业:

餐饮, 清洁, 食品及饮料, 医学, 工业, 制服

环境:

干燥环境, 极度湿滑表面

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	透气头层真皮			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.38	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	17	大于等于 15
内里	透气网布			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	37.3	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	299	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	25600/12800	25600/12800
大底	天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	130	小于等于 150
	外底防滑性SRA: 后跟	摩擦	0.36	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA: 平底	摩擦	0.37	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB: 后跟	摩擦	0.18	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB: 平底	摩擦	0.25	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	171.4	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	32	0.1 - 100
	后跟吸能	J	24	大于等于 20

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。